Empfohlene Anspritzdurchmesser
Recommended gating diameters

Empfohlene Anspritzdurchmesser
Diese Tabelle enthält lediglich Richtwerte und ist ausschließlich für Standarddüsen geeignet.
Durch bestimmte Zusätze bei den Materialien können Abweichungen festgestellt werden.

Recommended gating diameters
This table only contains guideline values and is suitable solely for standard nozzles. Deviations may result due to certain additives in the materials.

Artikelgewicht bis g
Max. item weight in g

5000																		nv
4500																	nv	
4000																nv		
3500															nv			mv
3000														nv			mv	
2500													nv			mv		hv
2000												nv			mv		hv	
1500											nv			mv		hv		
1000										nv			mv		hv			
500									nv			mv		hv				
300								nv			mv		hv					
150							nv			mv		hv						
80						nv			mv		hv							
40					nv			mv		hv								
30				nv			mv		hv									
20			nv			mv		hv										
10		nv			mv		hv											
5	nv			mv		hv												
1																		
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0

Anspritzdurchmesser mm
Gating diameter in mm

(niedrig viskos) *(low-viscosity)*	nv	=	PE, SB, PP, PS, TPE
(mittel viskos) *(medium-viscosity)*	mv	=	ABS, PA, POM, TPU
(hoch viskos) *(high-viscosity)*	hv	=	PBT, PC, PETP, PPO, PPS, PMMA